

## Interieur – tehnični list

april, 2005

### Opis proizvoda

Thermo-Shield Interieur je za uporabo pripravljen notranji premaz, ki bazira na tehnologiji termokeramične membrane.

### Vezivo

Vodotopni vinylpolymeri

### Področja uporabe

ThermoShield Interieur je odporen zaščitni premaz za skoraj vse notranje površine. Zaradi posebne sestave se uporablja za varčevanje z energijo v zimskih kakor tudi v poletnih mesecih.

### Lastnosti proizvoda

Variabilno odprt za prehajanje vodne pare, izboljša toplotno udobje, odporen na umazanijo in nikotin, pralen, visoko barvno obstojen, težko vnetljiv B 1, na lesu B 2. Brez hlapnih plinov in topil. Na difuzijsko/sorbcijsko odprtih podlagah deluje kot regulator vlage.

### Podatki

- sd vrednosti po DIN 52615  
Suho področje: sd = 2,46  
Vlažno področje: sd = 0,30
- Gostota po DIN 53217-2: 1,07 kg/dm<sup>2</sup>
- Razred gorljivosti: B 1, na lesu B 2
- Sijaj: mat po DIN EN 13 300
- Zrnavost: fino zrnat po DIN EN 13 300
- Odpornost na mokro drgnjenje: razred 3 po DIN EN 13 300
- Pokrivenost: razred 2 po DIN EN 13 300

### Napotki za delo

#### Podlaga

ThermoShield Interieur lahko nanašamo na vse nosilne, čiste, suhe, rje in maščob očiščene površine, kot so kovina, les, umetne in penaste mase, tekstil, umetna vlakna, beton, sveži in stari omet ter še čvrste stare premaze. Za zagotovitev uravnavanja vlage oz. energetske učinkovitosti mora podlaga omogočati prehajanje vodne pare.

#### Priprava podlage

Neobdelan/grob omet, popravljen omet:  
Očistiti, premazati z emulzijo.

Beton in vlaknocement:  
očistiti, odstraniti vse ostanke opaža, po potrebi uporabiti visokotlačno čistilno napravo.

#### Proizvajalec:

SICC GmbH  
ThermoShield Europe  
Wackenbergsstraße 78-82  
13156 Berlin/Germany

Tel.: +49 (0)30 50 01 96 - 0  
Fax: +49 (0)30 50 01 96 - 20  
E-Mail: info@sicc.de  
www.thermoshield-europe.com

Les:  
Osnovni premaz z Nature Primer.

Umetne mase:  
Preizkusiti oprijemljivost s testnim premazom.

Kovina:  
Odvisno od vrste kovine in obremenitve je potrebno premazati z osnovnim premazom ThermoShield RustPrimer ali ThermoShield ZinkPrimer.

Stari premazi, ki se luščijo:  
Odvisno od premaza je potrebno površino očistiti, premaz odstraniti z luženjem ali z visokotlačno oz. parno čistilno napravo.

Neoprijemljive, gladke podlage:  
Očistiti, lužiti ali nabrusiti.

Vpojne podlage:  
Premazati z FixPlus osnovnim premazom.

#### Nanašanje

ThermoShield Interieur nanašamo z valjem, brizganjem ali čopičem. Prvič se material nanaša v dveh slojih, za vsako naknadno nanašanje, npr. zaradi želje po spremembi odtenka, zadostuje enkratni premaz. Material se dobavlja pripravljen za uporabo. Pred uporabo in po krajših prekinitvah dela je potrebno material temeljito premešati. ThermoShield Interieur se ne sme uporabljati, če je temperatura med nanašanjem in v času sušenja nižja od + 5°C. Ob uporabi brizgalnih naprav upoštevajte navodila proizvajalca. Pri podlagah, ki lahko akumulirajo vlago in pri katerih obstaja sum zvišane vlage v notranjosti, je potrebno po prvem nanosu počakati toliko, da se prepričamo, ali na površini izstopa voda. Če do tega ne pride, lahko nadaljujemo z drugim nanosom, v nasprotnem primeru lahko opravimo drugi nanos šele, ko voda ne izstopa več in se površina posuši. Efekt izstopanja vlage ne predstavlja pomanjkljivosti materiala ampak je potrdilo učinkovanja. ThermoShield Interieur šele po 36 dneh razvijejo vse svoje pozitivne lastnosti.

#### Poraba

Poraba za dva premaza je ca. 300 ml/m<sup>2</sup> za učinkovito minimalno debelino sloja 250 µm na gladki, ne močno vpojni podlagi. Poraba materiala je odvisna od strukture in vpojnosti podlage in jo po potrebi preverimo s preskusnimi nanosi.

#### Čiščenje orodja

Valje in čopiče takoj po uporabi temeljito sperite z vodo. V primeru uporabe brizgalnih

naprav je potrebno upoštevati napotke proizvajalca.

#### Barvni odtenki

ThermoShield Interieur je na voljo v vseh barvnih odtenkih barvnih lestvic NCS, RAL, Eurotrend in Colortrend Ambiance.

#### Skladiščenje in transport

ThermoShield Interieur skladiščite in prevažajte v hladnem stanju, a brez izpostavljanja zmrzali. Odprte posode dobro zaprite in vsebino čim prej porabite. Rok uporabe od datuma proizvodnje: 12 mesecev.

#### Oblika dobave

5 in 12,5 litrske embalaže.

#### Odstranjevanje odpadkov

V reciklažo oddajte le povsem izpraznjene posode. Ostanke se oddajo pri pristojnem zbirnem mestu. Odpadkovna šifra št. 080103 po odredbi EAK.

#### Varnostni napotki

Površine, ki jih ne nameravate obdelati, je treba zaščititi z ustreznimi ukrepi. Material se ne sme izlivi v kanalizacijo, vodovod in zemljo. Ne sme priti v stik z hrano, pijačo in krmili. Prav tako je treba pred stikom z materialom zavarovati oči in kožo. Pri brizganju z brizgalnimi napravami je potrebno paziti, da se material ne vdihava. Hranite izven dosega otrok.

Navedbe v tem tehničnem listu so bile testirane v laboratorijih in v praksi ter so v skladu z trenutno najnovjšim tehničnim znanjem. Upoštevati je treba splošne predpise gradbene tehnike. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki služijo izboljšanju proizvoda ali njegove uporabe. Z izdajo nove verzije tehničnega lista postane ta verzija neveljavna.

#### Generalni zastopnik za Slovenijo:

Meža d.o.o.  
Na produ 6  
2391 Prevalje  
Slovenija

Tel.: +386 (0)2 824 62 46  
Fax: +386 (0)2 824 62 30  
E-Mail: info@thermoshield.si  
www.thermoshield.si